

SOSNA THERMORY – ZASADY KLASYFIKACJI WIZUALNEJ DLA KLASY NATUR

WADA	OPIS
Klasyfikowana powierzchnia	Gładka powierzchnia bez widocznych mechanicznych uszkodzeń narzędziami. Niedopuszczalne przypadkowe uszkodzenia.
Niewymiarowość (przypadkowość)	Niedopuszczalne. Maksymalna szerokość dopuszczalnych śladów nacięć: 2 mm.
Sęk obrączkowy	Dopuszczalne 5 sęków na 2 metrach. Maksymalna wielkość sęku: 30% szerokości kawałka drewna.
Czarne i martwe stałe sęki	Dopuszczalne. Maksymalna wielkość na powierzchni: 30% szerokości drewna, na krawędziach: maks. 50% grubości kawałka drewna.
Pęknięte sęki	Dopuszczalne większe pęknięcia, jeśli po montażu pęknięcie znajduje się w niewidocznym miejscu. Dopuszczalne pęknięcia w zdrowych sękach.
Sęki na krawędziach i kantach	Dopuszczalna każda wielkość, jeśli jednolite.
Skupienie sęków	Dopuszczalne, jeśli sęki w skupieniu są jednolite.
Luźne sęki i otwory	Niedopuszczalne jeśli luźny sęk lub otwór są widoczne podczas użytkowania.
Sęki szpilkowe	Dopuszczalne zdrowe < 10 mm.
Sęki zepsute	Niedopuszczalne.
Wielkość zdrowego sęku	Dopuszczalna maksymalna wielkość jednolitych zdrowych sęków: 50% szerokości deski.
Sęki podłużne	Dla sęków podłużnych obowiązują zasady dotyczące zdrowych sęków.
Zakorki i zabitki	1 zakorek i zabitka (dł. 120 mm x szer. 20 mm) na 2 metrach. Muszą mieć jednolity wierzch.
Twardziel i rdzeń	Dopuszczalny, rdzeń jest naturalnym elementem piłowanego sosnowego drewna twardego.
Chodniki owadzie	Niedopuszczalne.
Pleśń	Niedopuszczalna.
Pęcherz żywiczny	Dopuszczalne 3 pęcherze żywiczne (szer. 10 mm x dł. 50 mm) na 2 metrach.
Zgnilizna/zepsucie	Niedopuszczalne.
Pęknięcia głębokie / pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne płytkie i krótkie. Niedopuszczalne pęknięcia okrężne i przechodzące. Nieprzerwane pęknięcia niedopuszczalne.
Pęknięcia czołowe	Dopuszczalna maksymalna wielkość 50% szerokości deski.
Ubytki	Niedopuszczalne.
Spaczenie poprzeczne typu „cup” („łódkowatość”)	Dopuszczalne 2% szerokości kawałka drewna na 2 metrach.
Wichrowatość typu „twist”	Dopuszczalne 10% szerokości kawałka drewna na 2 metrach. Dopuszczalne o ile nie utrudnia łatwego montażu płyty.
Spaczenie typu „spring”	Dopuszczalne 4 mm na 2 metrach.
Krzywizna włókien typu „bow”	Dopuszczalne 15 mm na 2 metrach.

UWAGA! W jednej paczce może być do 5% drewna niższej jakości niż Natur.