

VEH A

Sęki

✓ Dopuszczalne

Wrośnięte i zdrowe sęki w dowolnej ilości, wielkość maksymalnie 25% szerokości deski.

Częściowo wrośnięte, obramowane i chore sęki do jednej sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na desce, wielkość maksymalna do 20% szerokości deski. Pojedyncze czarne punktowe sęki o maksymalnej średnicy do 5mm są dopuszczalne i pozostają nie uwzględnione. Przy deskach ryflowanych lub w połowie ryflowanych obowiązują powyższe wielkości sęków +20 mm.

✗ Nie dopuszczalne

Luźne i wypadające sęki. Korkowanie nie jest dozwolone.

Uszkodzenia

✓ Dopuszczalne

Do maksymalnej ilości 15% materiału, wyrwania lub uszkodzone sęki do maksymalnej średnicy 15 mm.

Drewno naciskowe (twardzica)

✓ Dopuszczalne

Jeżeli ogólny wizerunek drewna nie został naruszony.

Zniekształcenia

✓ Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

VEH B

Sęki

✓ Dopuszczalne

Wrośnięte sęki, częściowo wrośnięte sęki, obramowane sęki w dowolnej ilości.

Sęki skrzydlate i nie wrośnięte do 1 sztuki na metr bieżący dowolnie rozmieszczone na długości deski. Pojedyncze czarne punktowe sęki o wielkości do 5 mm średnicy są dopuszczalne i zostają nie uwzględnione.

b > 100 mm: wielkość sęków max. 10% szerokości deski lub profilu + 40mm.

b < 100mm: wielkość sęków max. 60% szerokości deski lub profilu.

✗ Nie dopuszczalne

Luźne i wypadające sęki. Korkowanie nie jest dozwolone.

Uszkodzenia

✓ Dopuszczalne

Wyrwane i uszkodzone sęki o maksymalnej średnicy 30 mm.

Drewno naciskowe (twardzica)

✓ Dopuszczalne

Zniekształcenia

✓ Dopuszczalne

Deski ze skrzywieniami i skręceniami są dopuszczalne w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

Wycieki żywiczne

✓ Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 3 mm X 40 mm lub odpowiadająca wielkości 120 mm². Ilość: do 1 sztuki na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 1 mm X 20 mm nie są uwzględniane.

Pęknięcia

✓ Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni (włoskowate pęknięcia) na płaszczyźnie widocznej. 20% materiału może posiadać przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż szerokość deski.

✗ Nie dopuszczalne

Kora.

Rdzeń pnia

✓ Dopuszczalne

W maksymalnej ilości 15% materiału, na płaszczyźnie widocznej do 30% długości deski i maksymalnie 5 mm szerokości.

Przebarwienia

✓ Dopuszczalne

Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej dopuszczalne. Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej do 30%.

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

Wycieki żywiczne

✓ Dopuszczalne

Wielkość maksymalna 5 mm X 60 mm lub odpowiadająca wielkości 300 mm². Ilość: do 3 sztuki na mb przez całą długość deski dowolnie rozmieszczone. Wycieki żywiczne do wielkości 3 mm X 40 mm nie są uwzględniane.

Pęknięcia

✓ Dopuszczalne

Nie przechodzące na grubości pęknięcia powierzchni na płaszczyźnie widocznej. Przechodzące na grubości pęknięcia nie dłuższe niż półtora szerokości deski.

✗ Nie dopuszczalne

Kora.

Rdzeń pnia

✓ Dopuszczalne

Przebarwienia

✓ Dopuszczalne

Lekkie przebarwienia na płaszczyźnie widocznej (czerwone i niebieskie plamy). Przebarwienia na płaszczyźnie niewidocznej. Przy modrzewiu syberyjskim: lekkie różnicowania kolorystyczne (np: plamy z wody).

Biel nie jest uważana za przebarwienie.

Biel

✓ Dopuszczalne

Płaszczyzna widoczna bez bielu.
Płaszczyzna niewidoczna do maksymalnie 30% materiału do 50% płaszczyzny szerokości deski.

Pleśń

✗ Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

Robak

✗ Nie dopuszczalny

Oblina

✓ Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

✗ Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

Zakorki wrośnięte

✗ Nie dopuszczalne

Biel

✓ Dopuszczalne

Na stronie niewidocznej musi część rdzenia występować na całej długości deski. Maksymalnie 30% powierzchni widocznej w maksymalnie 50% materiału.

Pleśń

✗ Nie dopuszczalna

Wyjątki w punkcie „Przebarwienia”.

Robak

✗ Nie dopuszczalny

Oblina

✓ Dopuszczalna

Na stronie niewidocznej w sytuacji kiedy profesjonalny montaż jest możliwy.

✗ Nie dopuszczalna

Na płaszczyźnie widocznej.

Zakorki wrośnięte

✓ Dopuszczalne

W wielkości dopuszczalnych sęków lub odpowiednikowi wielkości w mm².