

ZASADY SORTOWANIA DESEK TARASOWYCH I ELEWACYJNYCH WYKONANYCH Z THERMORY THERMO JESIONU AMERYKAŃSKIEGO

Thermory thermo jesion amerykański (modyfikacja termiczna 215°C) charakteryzuje się 1 klasą żywotności (w odniesieniu do Normy CEN/TS15083-1/2005)

Profile są sortowane jednostronnie i charakteryzują się poniższymi cechami:

- gładka powierzchnia
- mogą pojawiać się okazjonalnie małe sęczki szpilkowe
- mogą posiadać małe pęknięcia na powierzchniowe o szerokości 1-2 mm
- mogą posiadać pęknięcia na końcach desek, które są nie szersze niż szerokość deski

Różnice kolorystyczne w drewnie poddanym modyfikacji termicznej są spowodowane różnymi miejscami wzrostu surowca i są całkowicie dopuszczalne.

Tylna strona oraz krawędzie mogą posiadać takie wady jak: duże sęki, sęki pęknięte, ubytki, uszkodzenia mechaniczne, które jednak nie wpływają na możliwość prawidłowego montażu oraz są niewidoczne po montażu.

Niedopuszczalne są:

- pęknięcia po całości desek
- martwe sęki i dziury po sękach
- pęknięcia na wylot desek
- wady grzybiczne
- uszkodzenia po owadach
- wypaczone drewno



Akceptowalne odchylenia:

- w grubości +/- 0,5 mm
- w szerokości +/- 1 mm
- w długości +/- 5 mm